

LAG ジェット

G-1100EC

ID: 400516791

特徴

- ソルベントインクジェットプリンタ用メディアです
- 透明ポリエステルフィルムメディアです
- ガラス装飾用途に適しています
- 高い透明性を持ち、優れた意匠性を発揮します

用途

屋外短期・屋内

規格

1,050mm × 30m巻

1,250mm × 30m巻

製品構成

表面基材	ポリエステルフィルム 75μm / 透明
------	----------------------

重量: 163g/m²

フィルム特性

項目	単位	実測値	
破断強度	MD	N/25mm	236.5
	CD	N/25mm	315
破断伸度	MD	%	104
	CD	%	105

光学特性

項目	単位	実測値
紫外線透過率	%	74.3
可視光線透過率	%	91.1

ご注意

- 本資料に記載されている数値等は、弊社の試験結果に基づくものであり、保証するものではありません。実際の用途に適合した事前の検証をお願いします。
- 購入後は1年以内に使用してください。
- 耐候性、耐久性（表面、インクの保護）や施工性の向上にはラミネートフィルムをご使用ください。
- 突合せや同一面で使用される場合は、同ロットをご使用ください。
- 特殊な用途にご使用の場合は、あらかじめご相談ください。

◇保管方法

- 保管される場合は、高温・低温・多湿を避け、必ず袋に入れて吊りにし、直射日光が当たらないように保管してください。
- 至近距離からの蛍光灯照射などは避けてください。
- 推奨環境: 温度 10℃～30℃、湿度 70%RH 以下
- 水分、薬品などがつかないようにし、衝撃は避けてください。

◇出力・加工について

- ・メディアの出力面に直接手で触れないようにしてください。皮脂、油分、汚れ、傷などがプリント品質不良の原因となる場合があります。
- ・開封後はなるべく早めにご使用ください。
- ・使用されるプリンタの種類やプリント条件により、出力品質に差が出る場合があります。事前に確認されることをお勧めします。
- ・プリント後、インクが十分に乾燥するまではラミネート加工などの後加工を行わないでください。
インクの乾燥時間については各プリンタメーカーにお問い合わせください。
- ・ラミネートと組み合わせて使用する場合、ラミネートの種類によっては多少、色味が変わる場合があります。
色味を重視される場合にはラミネート加工後の変化をあらかじめご確認ください。

* 製品についてご不明な点などございましたら、お問い合わせください。

* 本書は、本製品に関する製品情報及び環境安全に関わる情報を提供するものであり、性能や品質を保証するものではありません。

* 製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更させていただくことがあります。

