

施工要領書 ベルエース・準不燃ベルエース・アクアエース

特徴：画鋏・押しピン・テープで掲示可能な掲示板クロスです。

重量：ベルエース・ベルエース準不燃・アクアエース 3尺巾：約550 g/m 4尺巾：約730 g/m

下地：ソフトベニヤ、石膏ボード（プラスターボード）

* 下地が硬い場合、画鋏が刺さらない場合がございます。

下地調整：下地の平滑化 不陸、凸凹のないことを確認してください。

平滑でない場合、パテ処理にて不陸調整をしてください。

接着材：

でんぶん系の接着剤 7：酢ビ系 3の割合で向こう糊で塗布してください。

（例）ルーアマイルド（でんぶん系）、ヤヨイ化学 プラゾールSS（酢ビ系）

オープンタイム

オープンタイムは夏が5～10分、冬が10分程度が目安ですが、温度や湿度に左右されますので現場環境に合わせて調節してください。

施工

- ・重ね裁ち施工にてお願いします。
 - ・巻き癖が残っている場合がございます。癖を取ってから施工してください。
 - ・出隅、入隅などの施工は推奨しておりません。
 - ・施工に不安がある場合は尺角サンプルでのテスト貼りをしてください。
 - ・傷引き・中切れ・別ロット・耳のカットがされていないものがございます。
- 使用される前に商品を確認の上、作業してください。
- ・輸送事故があった場合はすみやかにご連絡ください。
 - ・商品に不具合があるのにも関わらず施工を進めた場合、施工費賠償には応じかねます。
 - ・掲示板レザーの保管は必ず横積みをしてください。

「ベルエース サンド」に関して

- ・商品の色とエンボス形状の特性上、光の加減によって表面に筋のようなものが反射して見える場合がございますが使用には問題ございませんので予めご了承ください。