

ソレイタ® ホワイトボード

FSV-311WB

■ 製品特性

品番 : FSV-311WB
 サイズ : 910mm x 1820mm
 総厚 : 3mm

【構成】



【原材料仕様】

面材 : 亜鉛メッキ鋼板 0.18mm
 芯材 : 発泡ポリエチレン樹脂

【面材表面仕様】


塗料表面 : ポリエスチル系樹脂塗装・ホワイト艶有り
 塗料裏面 : プライマー塗装・ホワイト
 塗装方法 : 高温焼き付け型コイル塗装
 表面保護フィルム : 片面

【面材表面処理規格】

塗膜厚 : 17 μ m以上
 色調 : 目視 色見本と大差なきこと 色差 $\Delta E \leq 1.0$
 光沢度 : 規定値 $\pm 10\%$
 密着性 : 塗膜剥離なきこと (デュポン式耐衝撃試験)

【製品寸法・計上規格】

| | | |
|-----|---|--------------|
| 厚さ | : 規格値 $\pm 10\%$ | (マイクロメーター) |
| 巾 | : $\pm 1.0\text{mm}$ | (JIS 1級スケール) |
| 長さ | : $\pm 1.0\text{mm}/\text{製品 } 1\text{m}$ | (JIS 1級スケール) |
| 対角差 | : $(P - Q) \leq 2\text{mm}$ | (JIS 1級スケール) |



【一般性能】

比重 : 1.5 (計算値)
 引張強さ : 53 MPa (JIS Z 2241)

【塗膜性能】

鉛筆硬度 : 2H以上 (JIS K5600)

- 上記は当社試験結果に基づく測定値であり、保証値ではありません。

■製品の取扱・保管

- ソレイタホワイトボードは屋外使用には向きです。
- ソレイタホワイトボードの面材はスチールであり、湿潤状態で異種金属と接触しますと電食が発生します。接合に使用するリベット・ボルト類は、電食等を考慮して材質の選定を行ってください。
- 表面の保護フィルムは、直射日光や湿気により劣化し、糊残り等の問題を起こす恐れがありますので、乾燥した室内に保管するようにしてください。また、施工完了後は速やかに剥がしてください。
- 保護フィルムの上に接着テープを貼らないでください。
特にビニールテープは、ソレイタホワイトボードの表面にテープ跡が写ることがあります。
- スチール-プラスチック複合材ですので、割れにくい素材ですが、衝撃又は異物の挟み込みにより打こん・へこみ・エッジの変形が発生する恐れがあります。運搬、保管、加工、及び施工時には十分注意してください。
- ソレイタホワイトボードの切断面は大変危険ですので、保護手袋を使う等、取り扱いは出来るだけ慎重に行ってください。
- ソレイタホワイトボードは、その表面に付着したゴミやホコリを適宜清掃して除去することにより、いつまでも美しい外観を保つことが出来ます。クリーニングは、柔らかい布で中性洗剤にて汚れを除去し、水洗いをした後乾拭きしてください。研磨剤クリーナーやスチールワールは、使用しないでください。
- 酸性やアルカリ洗剤並びに有機溶剤は使用しないでください。スチールの腐食、塗膜の剥がれや艶落ちの原因となります。

* 製品についてご不明な点などございましたら、お問い合わせください。

* 本書に記載されている情報の誤った使用又は不適切な使用などによって生じた損害につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

* 本書は、本製品に関する製品情報及び環境安全に関する情報を提供するものであり、性能や品質を保証するものではありません。

* 製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更させていただくことがあります。

* 使用者は使用に先立って製品が自己的用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任も全て負うものとします。

* 売り主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任はご容赦ください。

* 本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売り主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限りは当社は責任を負いません。

2016年 1月改定
2010年 7月作成