

夏期のシート施工の注意点について

拝啓 盛夏の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

標記の件につきまして、下記の通りお願い申し上げます。

シート施工前の注意点

クイックシート溶融タイプは熱により軟化、溶融します。そのため直射日光があたる環境下では、段ボールとシート、またはシート同士が貼付く恐れがあります。そのため下記の対応をお願い申し上げます。

- シートを施工直前まで直射日光を避け
涼しい所に保管してください。
- シートの上面にダンボールやブルーシートなどを被せ、
直射日光が当たらないようにしてください。
- 高温の路面には、直接シートを置かないでください。

シート施工時の注意点

連日の猛暑により、クイックシート溶融タイプ施工後にシート表面温度が高いまま交通開放すると、車がシート上を通行した際に、タイヤ痕が付着する可能性があります。そのため下記の対応をお願い申し上げます。

- 溶融タイプ施工時に防汚効果を高める為に
ガラスビーズを多めに散布してください。
※シリカ(珪砂)を混合すると防滑性も高まります。
- 溶融タイプ施工後はシート表面やその周辺に
水を多めに散布し、シートの表面温度が十分に
下がったことを確認して交通開放をお願いします。